


# HS-182-16BB N型TOPCon

高效双面单晶电池



## 产品特性

### 无光致衰减

高品质N型硅片，无B-O复合键，0光致衰减

### 更优温度系数

改善高温情况下的发电性能，发电能力提升可达1%

### 封损低

封损更低，更适宜高效组件

### 高转化效率

正面效率 $\geq 25.2\%$ ，双面率 $\geq 80\%$

### 弱光性能强

提高早晚及阴雨天气等弱光条件下的发电性能


### 高可靠性

通过更加严苛的测试，使得组件在高寒、沙漠、滩涂等严苛环境也拥有更好的持续性


## 技术数据与设计

尺寸	182mm*182mm $\pm 0.25$ mm, $\Phi 247$ mm $\pm 0.25$ mm	TkVoltage: -0.26%/K
厚度	145 $\pm 15$	TkCurrent: +0.046%/K
正面(+)	16*0.04 $\pm 0.03$ mm主栅线(银), 116根副栅线, 蓝(深蓝)色抗反射膜(氮化硅)	TkPower: -0.32%/K
背面(-)	16*0.04 $\pm 0.03$ mm主栅线(银), 120根副栅线, 蓝(深蓝)色抗反射膜(氮化硅)	Rsh $\geq 50\Omega$ , Irev2 $\leq 0.8$ A

## IV曲线



## 光谱响应



## 正面电性能参数

效率代码	效率	最大输出	最大输出	最大输出	开路电压	短路电流	填充因子
	Eff	功率Pmpp	电压Umpp	电流Impp	Uoc	Isc	FF
	(%)	(W)	(V)	(A)	(V)	(A)	(%)
HS-182M-252	25.2	8.32	0.626	13.291	0.714	13.776	84.59
HS-182M-251	25.1	8.30	0.625	13.279	0.713	13.766	84.50
HS-182M-250	25.0	8.27	0.624	13.252	0.712	13.748	84.47
HS-182M-249	24.9	8.23	0.623	13.212	0.711	13.741	84.31
HS-182M-248	24.8	8.20	0.622	13.185	0.709	13.729	84.22
HS-182M-247	24.7	8.16	0.622	13.119	0.709	13.730	83.81
HS-182M-246	24.6	8.13	0.621	13.098	0.709	13.716	83.69
HS-182M-245	24.5	8.10	0.620	13.062	0.707	13.708	83.54
HS-182M-244	24.4	8.06	0.620	13.007	0.707	13.705	83.23
HS-182M-243	24.3	8.02	0.618	12.985	0.706	13.694	82.92
HS-182M-242	24.2	7.99	0.617	12.951	0.705	13.689	82.86
HS-182M-241	24.1	7.97	0.617	12.921	0.705	13.646	82.85
HS-182M-240	24.0	7.93	0.616	12.875	0.704	13.624	82.68
HS-182M-239	23.9	7.89	0.616	12.809	0.704	13.558	82.67
HS-182M-238	23.8	7.86	0.615	12.777	0.703	13.526	82.64
HS-182M-237	23.7	7.82	0.615	12.723	0.703	13.472	82.62

标准测试条件: 1000W/m<sup>2</sup>, AM1.5, 25°C

以上技术参数受限于技术变更及测试, 合盛硅业保留最终解释权。

## 正面电性能参数

效率代码	效率	最大输出	最大输出	最大输出	开路电压	短路电流
	Eff	功率Pmpp	电压Umpp	电流Impp	Uoc	Isc
	(%)	(W)	(V)	(A)	(V)	(A)
HS-182M-20.5	> 20.5%	6.77	0.619	10.934	0.705	11.41
HS-182M-20.3	20.3%-20.5%	6.7	0.617	10.862	0.703	11.377
HS-182M-20.1	20.1%-20.3%	6.64	0.615	10.79	0.701	11.344
HS-182M-20.0	< 20.1%	6.6	0.614	10.754	0.7	11.323

标准测试条件: 1000W/m<sup>2</sup>, AM1.5, 25°C

以上技术参数受限于技术变更及测试, 合盛硅业保留最终解释权。